

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM- 1019-2/12

Predmet ispitivanja:	Ispitivanje zapreminske mase termoizolacionog betona na kockama 10x10x10 cm «YTONG Multipor»
Naručilac:	«Xella Srbija»d.o.o, Vreoci Diše Đurđevića b.b.
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-12932/736 od 01.11.2012.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Miličić, dipl.hem.



Beograd, 01.11.2012. godine

Podaci o uzorku:

Proizvođač: «Xella Srbija»d.o.o ,Vreoci
Vrsta proizvoda: Termoizolacioni beton
Oznaka proizvoda: «YTONG Multipor»
Datum i mesto uzimanja uzorka: -
Datum prijema uzorka na ispitivanje: 24.10.2012.
Uzorkovanje izvršio: Predstavnik Naručioca

Metode ispitivanja: SRPS EN 772-13,

Merna i regulaciona oprema:

- Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
- Pomično merilo, KERN, Nemačka mernog opsega do 250 mm, rezolucije 0,05 mm,

Datum izdavanja izveštaja: 01.11.2012.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

REZULTATI ISPITIVANJA

Oznaka uzorka	Zapreminska masa, kg/m ³
1.	101.6
2.	98.3
3.	101.2
4.	99.4
5.	98.2
6.	102.8
7.	97.0
8.	96.0
Srednja vrednost	99.3

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Milić, dipl.hem.